

# Technische Datenblätter

|                                                                      |                                                |            |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Steenfabriek De Rijswaard B.V.<br>De Rijswaard 2<br>NL-5308 LV AALST | Tel: +31 (0)418 - 55 22 21<br>www.rijswaard.nl |            | Rijswaard<br>Mauerziegel                                                        |
| <b>Produktname</b>                                                   | Corso Selmo VT                                 |            |                                                                                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                 | S.anselmo D                                    |            |                                                                                 |
| <b>Typennummer</b>                                                   | CR001-VT                                       |            |                                                                                 |
| <b>Maße</b>                                                          | Corso 500x100x40                               |            |                                                                                 |
| <b>Länge</b>                                                         | 500                                            | mm         | U<br>Metselbaksteen,<br>Categorie I<br>volgens EN771-<br>1:2011<br>+<br>A1:2015 |
| <b>Breite</b>                                                        | 100                                            | mm         |                                                                                 |
| <b>Höhe</b>                                                          | 40                                             | mm         |                                                                                 |
| <b>Grenzabmaße</b>                                                   | T1                                             |            |                                                                                 |
| <b>Maßspanne</b>                                                     | R1                                             |            |                                                                                 |
| <b>Brutto-Trockenrohdichte</b>                                       | 1370 Kg/m3                                     | kg/m3      |                                                                                 |
| <b>Druckfestigkeit Mittelwert</b>                                    | 14 N/mm2                                       | N/mm2      |                                                                                 |
| <b>[Dauerhaftigkeit:<br/>Frostwiderstand]</b>                        | F2                                             |            |                                                                                 |
| <b>Wasseraufnahme</b>                                                | 25%                                            | m/md       |                                                                                 |
| <b>Anfängliche Wasseraufnahme</b>                                    | NVT                                            | kg/(m²min) |                                                                                 |
| <b>Gehalt an aktiven löslichen<br/>Salzen</b>                        | S2                                             |            |                                                                                 |
| <b>Brandverhalten</b>                                                | A1                                             |            |                                                                                 |

Diese Übersicht bietet einen Hinweis auf die Produkteigenschaften. Die endgültigen Spezifikationen sind in der Leistungserklärung (DoP) angegeben, die bei der Lieferung bereitgestellt wird.

