

# Technische Datenblätter

|  |  |            |   |
|--|--|------------|---|
| Steenfabriek De Rijswaard B.V.<br>De Rijswaard 2<br>NL-5308 LV AALST | Tel: +31 (0)418 - 55 22 21<br>www.rijswaard.nl |            | Rijswaard<br>Mauerziegel  |
| <b>Produktname</b>   | Sagitta HV EF (WDF)/ DR105B                    |            |   |
| <b>Produktgruppe</b>   | Sterrewaard Rood                               |            |   |
| <b>Typennummer</b>   | 390921011                                      |            |   |
| <b>Maße</b>  | WDF/EF 215x100x65                              |            | U<br>Metselbaksteen,<br>Categorie I<br>volgens EN771-<br>1:2011<br>+<br>A1:2015 |
| <b>Länge</b>   | 215  | mm         |   |
| <b>Breite</b>  | 104  | mm         |   |
| <b>Höhe</b>  | 65   | mm         |   |
| <b>Grenzabmaße</b>   | T2   |            |   |
| <b>Maßspanne</b>   | R1   |            |   |
| <b>Brutto-Trockenrohdichte</b>                                       | 1700   | kg/m3      |   |
| <b>Druckfestigkeit Mittelwert</b>                                    | ≥ 15   | N/mm2      |   |
| <b>[Dauerhaftigkeit:<br/>Frostwiderstand]</b>                        | F2(80)   |            |   |
| <b>Wasseraufnahme</b>  | ≤ 12 %   | m/md       |   |
| <b>Anfängliche Wasseraufnahme</b>                                    | IW3 1.5 - 4.0                                  | kg/(m²min) |   |
| <b>Gehalt an aktiven löslichen<br/>Salzen</b>                        | S2   |            |   |
| <b>Brandverhalten</b>  | A1   |            |   |

Diese Übersicht bietet einen Hinweis auf die Produkteigenschaften. Die endgültigen Spezifikationen sind in der Leistungserklärung (DoP) angegeben, die bei der Lieferung bereitgestellt wird.

