

# Technische Datenblätter

Steenfabriek De Rijswaard B.V. De Rijswaard 2 NL-5308 LV AALST	Tel: +31 (0)418 - 55 22 21 <a href="http://www.rijswaard.nl">www.rijswaard.nl</a>	Rijswaard Mauerziegel
<b>Produktnname</b>	Aalster Bont VB EF (WDF) / DR36B	
<b>Produktgruppe</b>	Mangaan	
<b>Typenummer</b>	200122011	
<b>Maße</b>	WDF/EF 215x100x65	
<b>Länge</b>	214	mm
<b>Breite</b>	102	mm
<b>Höhe</b>	64	mm
<b>Grenzabmaße</b>	T2	
<b>Maßspanne</b>	R1	
<b>Brutto-Trockenrohdichte</b>	1600	kg/m3
<b>Druckfestigkeit Mittelwert</b>	≥ 15	N/mm2
<b>[Dauerhaftigkeit: Frostwiderstand]</b>	F2(80)	
<b>Wasseraufnahme</b>	≤ 14 %	m/md
<b>Anfängliche Wasseraufnahme</b>	IW3 1.5 - 4.0	kg/(m <sup>2</sup> min)
<b>Gehalt an aktiven löslichen Salzen</b>	S2	
<b>Brandverhalten</b>	A1	

U  
Metselbaksteen,  
Categorie I  
volgens EN771-  
1:2011  
+  
A1:2015

Diese Übersicht bietet einen Hinweis auf die Produkteigenschaften. Die endgültigen Spezifikationen sind in der Leistungserklärung (DoP) angegeben, die bei der Lieferung bereitgestellt wird.

