# Technische Datenblätter

| | | | |
|---|---|---|---|
| Steenfabriek De Rijswaard B.V.<br>De Rijswaard 2<br>NL-5308 LV AALST | Tel: +31 (0)418 - 55 22 21<br>www.rijswaard.nl | | Rijswaard Mauerziegel |
| | | | |
| **Produktname** | Engels Bont HV EF (WDF) Redux / DR51B | | |
| **Produktgruppe** | 1. Rood | | |
| **Typenummer** | 203821011 | | |
| **Maße** | WDF/EF 215x100x65 | | U Metselbaksteen, Categorie I volgens EN771-1:2011 + A1:2015 |
| **Länge** | 213 | mm | |
| **Breite** | 101 | mm | |
| **Höhe** | 64 | mm | |
| **Grenzabmaße** | T2 | | |
| **Maßspanne** | R1 | | |
| **Brutto-Trockenrohdichte** | 1600 | kg/m3 | |
| **Druckfestigkeit Mittelwert** | ≥ 15 | N/mm2 | |
| **[Dauerhaftigkeit: Frostwiderstand]** | F2(80) | | |
| **Wasseraufname** | ≤ 14 % | m/md | |
| **Anfängliche Wasseraufnahme** | IW3 1.5 - 4.0 | kg/(m²min) | |
| **Gehalt an aktiven löslichen Salzen** | S2 | | |
| **Brandverhalten** | A1 | | |

Diese Übersicht bietet einen Hinweis auf die Produkteigenschaften. Die endgültigen Spezifikationen sind in der Leistungserklärung (DoP) angegeben, die bei der Lieferung bereitgestellt wird.

RIJSWAARD® BAKSTEEN